VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 0 7 JUN 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelder 65134AWOM1	WEITERES	VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416
Internationales Aktenzeiche PCT/EP2004/003697	07.04.2004		Prioritätsdatum (TagMonat/Jahr) 17.04.2003
Internationale Patentklassifil	kation (IPK) oder nationale Klassi	ifikation und IPK	
C08K5/17, C08K5/21, (208K5/29		
Anmelder			
CROMPTON VINYL A	DDITIVES GMBH et al.		
 Bei diesem Bericht internationalen vorl ä Artikel 36 übermittel 	nandelt es sich um den intern iufigen Prüfung beauftragten it wird.	ationalen vorläufigen Prüfungsb Behörde nach Artikel 35 erstellt	ericht, der von der mit der wurde und dem Anmelder gemäß
		schließlich dieses Deckblatts.	_
3. Außerdem liegen de	em Bericht ANLAGEN bei; die	SA limfassan	
a. ⊠ <i>(an den Anm</i>	elder und das Internationale i	Büro aesandt) insaesamt 5. Blätt	over debat have detailed
zugrunde 70.16 un	e liegen, und/oder Blätter mit i d Abschnitt 607 der Verwaltu	Berichtigungen, denen die Behör	geändert wurden und diesem Berich de zugestimmt hat (siehe Regel
☐ Blätter d	le frühere Blätter ersetzer	- ·	-
internatio	nalen Anmeldung in der ursp	rünglich eingereichten Fassung	binguage bit
Datenträger/s	nternationale Būro gesandt)i>	insgesamt (bitte Art und Anzahl	der/des elektronischen
nur in comput	erlesharer Form, wie im Zues	uenzprotokoli und/oder die dazug atzfeld betreffend das Seguenzni	der/des elektronischen gehörigen Tabellen enthält/enthalten otokoll angegeben (siehe Abschnitt
SOZ der Verw	altungsvorschriften).		Tionoli aligogebeli (Sielle Abschnitt
. Dieser Bericht enthä	lt Angaben zu folgenden Punl	kten:	
☑ Feld Nr. I Gra	undlage des Bescheids		
	orität		
☐ Feld Nr. III Kei An	ine Erstellung eines Gutachte wendbarkeit	ns über Neuheit, erfinderische T	ätigkeit und gewerbliche
Feld Nr. IV Ma	ngelnde Einheitlichkeit der Er	findung	
⊠ Feld Nr. V Beç und	Tründete Feststellung noch A.	disal OS(O) by the same	it, der erfinderischen Tätigkeit en zur Stützung dieser Feststellung
_	with the difference of the hage	n	an Zui Stutzung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VII Bes	stimmte Mängel der internatio	nalen Anmeldung	
☐ Feld Nr. VIII Bes	timmte Bemerkungen zur inte	ernationalen Anmeldung	
atum der Einreichung des An	trags	Datum der Fertigstellung die	eses Berichts
6 10 000 4		January Gro	
6.10.2004		03.06.2005	
	t der internationales 2-24		
illie und Postanschrift der mi	. Sor internationalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedienstet	er
adiadglen beholde			mas Palen.
Europäisches Pa D-80298 Münche	an .	Cakan	Salar Barrens La Company
D-80298 Münche	en 1 - 0 Tv: 522656 opposit	Schütte, M Tel. +49 89 2399-7291	Separation Principles of the P

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003697

_		
_	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts
1.	Hinsichtlich eingereicht	der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	☐ inte	richt beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: rnationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) öffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) rnationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmoldung bewirkt der D		der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem
	Beschreibur	ng, Seiten
	1-30	in der ursprünglich eingereichten Fassung
Ansprüche, Nr.		Nr.
	1-13	eingegangen am 14.02.2005 mit Telefax
	☐ einem S Sequenzpro	Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das tokoll
3.	☐ Besc ☐ Ansp ☐ Zeicl ☐ Segu	d der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: chreibung: Seite brüche: Nr. nnungen: Blatt/Abb. denzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : ige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
	Auffassung of (Regel 70.2 of Pesco	Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (2)). hreibung: Seite rüche: Nr. unungen: Blatt/Abb. enzprotokoll (genaue Angaben): ge zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):
	* Wenn Pu	nkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003697

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 13

Nein: Ansprüche 1-12

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche --

Nein: Ansprüche 1-13

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-13

Nein: Ansprüche: --

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: WO 03/004558 A (COGNIS DEUTSCHLAND GMBH; DAUTE PETER (DE); MARKS DIETER (DE); KLAMANN) 16. Januar 2003 (2003-01-16)
 - D2: WO 02/072684 A (CROMPTON VINYL ADDITIVES GMBH; FRIEDRICH HANS-HELMUT (DE); WEHNER WOL) 19. September 2002 (2002-09-19)
 - D3: WO 02/48249 A (CROMPTON VINYL ADDITIVES GMBH; FRIEDRICH HANS-HELMUT (DE); HOPFMANN T) 20. Juni 2002 (2002-06-20)

Punkt V und VIII:

- 2 Artikel 33(2), PCT:
- 2.1 Vorliegende Ansprüche 1 10 und 13 beziehen sich auf ein Stabilisatorsystem, welches a) ein Perfluoralkansulfonat-Salz und b) mindestens ein Indol und/oder Harnstoff und/oder Alkanolamin und/oder Aminouracil (I), (II), (III) bzw. (IVa, b) enthält. Der beabsichtigte Verwendungszweck stellt für Produktansprüche kein technisches Merkmal dar (Artikel 6, PCT).
 In Anspruch 11 wird ein Verfahren zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren gegen thermisch induzierten Abbau durch Einsatz von besagtem System offenbart.
 Anspruch 12 beschreibt ein Gebrauchsgegenstand, welches besagtes System enthält,
 - auch in diesem Fall wird der beabsichtigte Verwendungszweck nicht als technisches Merkmal angesehen (Artikel 6, PCT).
- 2.2 Dokument D1 beschreibt PVC, welches durch den Zusatz von Fluoralkansulfonsäuresalzen stabilisiert wird (s. Ansprüche 1, 4 und 8). Zusätzlich werden u.a. Cyanacetylharnstoffe und Aminouracile als Stabilisatoren eingesetzt (s. S. 3 4 und 6). Auf S. 2, Z. 1 3 wird die Stabilisierung halogenhaltiger Kunsstoffe gegen thermischen und/oder photochemischen Abbau beschrieben. Die thermische Stabilität wird durch den Test auf Seite 44 bestimmt.
 - Beispiel 4 zeigt die Verwendung von Dimethylaminouracil (≈IVa) und das Natriumsalz der Trifluomethansulfonsäure als Stabilisator für PVC.
 - D1 ist neuheitsschädlich für den Gegenstand von Ansprüchen 1 12.

- 2.3 Anspruch 13 kann als neu angesehen werden, da eine Kombination aus Perfluoralkansulfonat-Salz und Alkanolamin (III) nicht offenbart wurde.
- 3 Artikel 33(3), PCT:
- 3.1 Ausgehend von D1 war die Aufgabe die Bereitstellung einer neuen Stabilisatorzusammensetzung für halogenierte Polymere. Die vorgeschlagene Lösung kann nicht als erfinderisch angesehen werden, da in Dokument D3 Stabilsatorsysteme, die aus a) Perchlorate und b) Alkanolamine bestehen, offenbart werden. Es war für den Fachmann offensichtlich die Lehren aus D1 (Perfluoralkansulfonat-Salz) und D3 (Alkanolamin) zu kombinieren, weil in beiden Dokumenten die thermische Stabilisierung von halogenhaltigen Polymeren als Aufgabe offenbart ist.
- 3.2 Der Gegenstand der Ansprüche ist nicht erfinderisch.
- 4 Artikel 33(4), PCT:
- 4.1 Der Gegenstand der Ansprüche ist gewerblich anwendbar.

Crompton Vinyl Additives GmbH EM 65134

5

20

25

<u>Patentansprüche</u>

- Stabilisatorsystem zur Stabilisierung von halogenhaltigen Polymeren gegen themisch induzierten Abbau umfassend mindestens
- 10 a) ein Perfluoralkansulfonat-Salz und
 - b) mindestens ein oder mehrere Indole und/oder Harnstoffe und/oder Alkanolamine und/oder Aminouracile
- wobei die Indole die allgemeine Formel (I) haben

$$(R^4)$$
 m R^3 (I)

worin bedeuten

$$m = 0, 1, 2 \text{ oder } 3;$$

$$R^3 = C_1 - C_{18}$$
-Alkyl, $C_2 - C_{18}$ -Alkenyl, Phenyl oder

 C_7 - C_{24} -Alkyiphenyi, C_7 - C_{10} -Phenylalkyi oder C_1 - C_4 -Alkoxy; R^4 , R^5 = H, C_1 - C_4 -Alkyi, oder C_1 - C_4 -Alkoxy;

wobei die Harnstoffe die allgemeine Formel (II) haben

10

15

20

25

30

worin bedeuten

Y = 0, Soder NH;

 R^6 , R^7 , R^8 und R^9 unabhängig voneinander stehen für H, C_1 - C_{18} -Alkyl, gegebenenfalls substituiert mit Hydroxy- und/oder C_1 - C_4 -Alkoxygruppen, C_2 - C_{18} -Alkenyl, Phenyl, gegebenenfalls substituiert mit bis zu 3-Hydroxy- und/oder C_1 - C_4 -Alkyl/Alkoxygruppen, C_7 - C_{20} -Alkylphenyl, oder C_7 - C_{10} -Phenylalkyl und 2-Substituenten aus von R^6 bis R^9 auch einen Ring bilden können und der verwendete Harnstoff kann auch dimerisiert oder trimerisiert sein kann, wie z. B. Biuret oder 1,3,5-Trishydroxyalkyl-isocyanurat und deren möglichen Reaktionsprodukte,

wobei die Alkanolamine die Formel (III)haben

$$R^{1} = \begin{pmatrix} R^{2} \\ N + (CHR_{a}^{3})_{y} - CHR_{b}^{3} - O - H \\ \Pi \end{pmatrix}$$
 (III)

worin bedeuten

x = 1, 2 oder 3;

y = 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;

n = 1 - 10:

 R^1,R^2 = unabhängig voneinander H, C_1 - C_{2Z} -Alkyl, -[-(CHR^3_a) $_y$ - CHR^3_b -O-] $_n$ -H, -[-(CHR^3_a) $_y$ - CHR^3_b -O-] $_n$ -CO- R^4 , C_2 - C_{20} -Alkenyl, C_2 - C_{18} -Acyl, C_4 - C_8 -Cycloalkyl, welches in B-Stellung OH-substituiert sein kann, Phenyl, C_7 - C_{10} -Alkylphenyl oder C_7 - C_{10} -Phenylalkyl, oder wenn x=1, können R^1 und R^2 zusätzlich zusammen mit dem N einen geschlossenen 4-10 gliedrigen Ring aus Kohlenstoffatomen und gegebenenfalls bis zu 2 Heteroatomen bilden, oder wenn x=2, kann R^1 zusätzlich für C_2 - C_{18} -Alkylen stehen, das an beiden B-Kohlenstoffatomen mit OH substituiert und/oder durch 1 oder mehrere O-Atome und/oder 1 oder mehrere NR^2 -Gruppen unterbrochen seln kann, oder für dihydroxysubstituiertes Tetrahydro-

dicyclopentadienylen, dihydroxysubstituiertes Ethyl-cyclohexanylen, dihydroxysubstituiertes 4,4'-(Bisphenol-A-dipropylether)ylen, Isophoronylen, Dimethylcyclohexanylen, Dicyclohexylmethanylen oder 3,3'- Dimethyldicyclohexyl-methanylen stehen, und wenn x=3, kann R^1 zusätzlich für trihydroxysubstituiertes (Tri-N-propylisocyanurat)triyl stehen;

14/02 2005 15:48 FAX +49 2307 681 3447

33

 R_{a}^{3} , R_{b}^{3} = unabhängig voneinander C_{1} - C_{22} -Alkyl, C_{2} - C_{6} -Alkenyl, Phenyl, C_{6} - C_{10} -Alkylphenyl, H oder CH_{2} -X- R_{b}^{5} , wobei X=0, S, -O-CO- oder -CO-O-; R_{b}^{4} = C_{1} - C_{18} -Alkyl/Alkenyl oder Phenyl; und R_{b}^{5} = H, C_{1} - C_{22} -Alkyl, C_{2} - C_{22} -Alkenyl, Phenyl oder C_{6} - C_{10} -Alkylphenyl. und die Aminouracile die Formel (IVa) oder (IVb) besitzen

wobei bei (IVa) R1 und R2 unabhängig voneinander H, unsubstituiertes oder durch C1-C4-Alkyl-, C1-C4-Alkoxy- und/oder Hydroxy substituiertes Phenyl, unsubstituiertes oder am Phenylring durch C1-C4-Alkyl-, C1-C4-Alkoxy- und/oder Hydroxy substituiertes Phenyl-C1-C4-Alkyl, C3-C6-Alkenyl, C5-C8-Cycloalkyl, durch mindestens 1 Sauerstoffatom unterbrochenes C3-C10-Alkyl bedeuten oder CH2-CHOH-R3 ist, R3 = H oder C1-C4-Alkyl, C2-C4-Alkenyl, C4-C8- Cycloalkyl, Phenyl, C7-C10-Alkylphenyl oder C7-C10-Phenylalkyl, und bei N- oder N'-

monosubstitulerten Aminouracilen R1 oder R2 zusätzlich C3-C22-Alkyl ist und bei (IVb) R2 = H oder die Reste C1-C14-Alkyl, C2-C4-Alkenyl, oder C4-C8-Cycloalkyl, Phenyl, C_6 - C_{10} -Alkylphenyl, C_7 - C_{10} -Phenylalkyl, -CH2-X-R⁴, mit R4 = H, C1-C10-Alkylrest oder

C2-C4-Alkenylrest oder
C4-C8-Cycloalkyl gegebenenfalls zusätzlich einen Oxiranring enthaltend; oder
gegebenenfalls substituiert mit 1-3 C1-C4-Alkyl, oder einem Benzoyl- bzw. C2C18-Acylrest, und X = O oder S;

R3 = R2 oder R4; C2-C6-alkyl mit mindestens 1 bis 5 OH-Gruppen substituiert und/oder durch mindestens 1 bis maximal 4 O-Atome unterbrochen oder CH2-CH(OH)R2

zur Stabilisierung chlorhaltiger Polymerer.

Stabilisatorsystem nach Anspruch 1, wobei das verwendete
 Perfluoralkansulfonat-Salz ein Salz der Metalle Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Sn, Zn, Al, La oder Ce ist.

14/02 2005 15:46 FAX +49 2307 881 3447


34

- 3. Stabilisatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei in Verbindung mit der allgemeinen Formel (I) R³ = Phenyl ist, in Verbindung mit der allgemeinen Formel (II) unabhängig voneinander R⁵, R³, R⁰ und R⁰ = Phenyl oder H ist, in Verbindung mit der allgemeinen Formel (III) n = 1, y = 2 oder 3 ist, in Verbindung mit der allgemeinen Formel (IVa) R¹ und R² oder R² und R¹ H und C₂-C₄-alkenyl oder C₃-C₁₀-alkyl ist und in Verbindung mit der allgemeinen Formel (IVb) R³ = Methyl oder Benzyl und R² = C₂-C₆-alkyl oder C₃-C₆-alkenyl- bzw. (C₁-C₆-alkoxy)-methyl ist.
- Stabilisatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei als Perfluoralkansulfonat-Salz Natriumtriflat oder Kaliumtriflat eingesetzt wird.
- Stabilisatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobel die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) 2-Phenylindol oder 2-Phenyllaurylindol sind, die Verbindungen der allgemeinen Formel (II) N,N'-Diphenylthioharnstoff, N-Phenylharnstoff, Trishydroxyethyl- bzw. Trishydroxypropylisocyanurat sind, die Verbindungen der allgemeinen Formel (III) Umsetzungsprodukte von NH₃, primären oder sekundären Aminen insbesondere Fettamine mit Ethen-, Propen-, Butenoxid oder (Thio)Glycidylethem im Molverhältnis 1:3, 1:2 oder 1:1 sind, bzw. Umsetzungsprodukte von (Thio)Glycidylethern mit Alkanolaminen wie Ethanol-, Propanol- oder Butanolaminen im Molverhältnis , 1:2 oder 1:1 sind. Die Verbindungen der allgemeinen Formel (IVa) R¹ und R² oder R² und R¹ H und allyl, propyl und butyl sind und die Verbindungen der allgemeinen Formel (IVb) R³ = Methyl und R² = Ethyl oder Allyloxymethyl sind.
 - 6. Stabilisatorsystem nach Anspruch 4, wobei die Verbindungen der Formel (I) bis (III) noch zusätzlich mindestens eine Verbindung der Formel (IVa) enthalten, wobei $R^1 = R^2 = C_1 C_{22}$ -alkyl oder -oleyl ist und dieses Aminouracil zusätzlich ganz oder teilweise durch einen entsprechenden strukturisomeren Cyanacetylharnstoff ersetzt sein kann.
- Stabilisatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, das zusätzlich gegebenenfalls Metallseifen enthält und/oder gegebenenfalls mindestens einen oder mehrere weitere Stoffe aus den Gruppen der Polyole und Disaccharidalkohole, Glycidylverbindungen, Hydrotalcite, Alkali-/Erdalkalialumosilikate, Alkali-/Erdalkalihydroxide, Erdalkalioxide oder (hydrogen)carbonate oder Alkali(Erdalkali)hydroxycarboxylate oder Metallcarboxylate, Phosphite, Weichmacher, Antioxidantien, Füllstoffe, Pigmente, Lichtschutzmittel, Gleitmittel und epoxidierte Fettsäureester enthält.

30

10

15



35

- 8. Stabilisatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei zusätzlich ein Phosphit enthalten ist.
- Zusammensetzung, enthaltend ein chlorhaltiges Polymer und ein Stabilisatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8.
- 10. Zusammensetzung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass bezogen auf 100 Gew.-Telle chlorhaltigem Polymer, 0.01-10 Gew.-Telle der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) und/oder (II) und/oder (IVa) und/oder (IVb) und 0,001-5 Gew.-Teile des Perfluoralkansulfonat-Salzes enthalten sind.
- Verfahren zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren gegen thermisch induzierten Abbau durch Zusatz eines Stabilisatorsystems nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zu dem chlorhaltigen Polymer.
- 12. Gebrauchsgegenstände, enthaltend PVC, welches durch ein Stabilisatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8 gegen thermisch induzierten Abbau stabilisiert ist.
- 20 13. Stabilisatorsystem nach Anspruch 1 wobei Komponente B gleich (III)

ist zur Prestabilisierung von Polyvinylchlorid gegen thermisch induzierten Abbau.